

**PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE**


Composition   Composition   Zusammensetzung   Samenstelling	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder   Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane   Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel   Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat
Thickness   Epaisseur   Dicke   Dikte	1,8mm

**SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING**

Roll format   Format du rouleau   Rollenformat   Rolafmetingen	approx 6,5m x ,1m (6,5m <sup>2</sup> per roll)
Weight per sqm   Poids au mètre carré   Gewicht pro m2   Gewicht per m2	2,6 kg/m <sup>2</sup>
Weight per roll   Poids par rouleau   Gewicht pro Rolle   Gewicht per rol	16,9 kg/ roll

**TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN**

Inflammability   Classement feu   Brandverhalten   Brandklasse	EN 13501	BF-S1
Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT   Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT   Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT   Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw= 13dB
Impact sound reduction in combination with 2,5mm dryback LVT   Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 2,5mm dryback LVT   Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 2,5mm dryback LVT   Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5mm dryback LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw= 10dB
Thermal resistance R   Résistance thermique R   Wärmedurchlasswiderstand R   Warmtedoorlaatweerstand R	DIN 52616	0,01m <sup>2</sup> KW
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Fußbodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27° C   Adapté, max 27° C   Geeignet, max 27° C   Geschikt, max 27° C



a division of **ivc group**

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229  
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231